

Peinture pour marquage routier trad. RC

Base : Combinaison de résines polymère/alkyde.

Propriétés : Peinture pour marquage routier monocomposante à séchage rapide pour béton et asphalte soumis à forte contribution.

Poids spécifique : 1.55 g/cm³

Corps solides : 76.1 %

Application : Avec n'importe quel type de machines de marquage.

Dilution : Dilutif pour route RC

Viscosité : Env. 32 secondes DIN 4

Séchage : 5 min. à 20° / Carrossable 15 mn à 20°

Consommation : 120g/ml (= 600g/m²) sans perte à l'application

Stockage : Emballage d'origine : 1 an par température ambiante.

Classe toxicité : 5 S

Emballage : En bidon de 25 kg

Notre service technique est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veillez transmettre cette fiche technique aux utilisateurs!

Cette fiche est là pour vous aider. Les données qu'elle contient sont le fruit de constantes recherches, mais elle n'engage en aucune façon notre responsabilité. Comme nous avons à coeur de développer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de parution de la fiche et, le cas échéant, de se renseigner pour savoir si entre-temps certaines caractéristiques ont changé. (Juin 2002)