

## FICHE TECHNIQUE

### Peinture RC Hydro PLIOLITE

- Définition** : Peinture façade ou pour murs intérieurs à base de résine *hydro* Pliolite polymérisée en phase aqueuse brevet *Goodyear* à aspect minéral mat profond et texture autement garnissante.
- Contient un fongicide et une protection anticryptogamique
- Sécurité** : Hors de classe de toxicité / ODS 1610 / RID/ADR marchandise non dangereuse
- Description** : Peinture inodore ne contenant pas d'agents nocifs (sans émanations désagréables). Diluable à l'eau et respectueuse de l'environnement, produit fabriqué avec des matières premières essentiellement minérales, hautement perméable à la vapeur d'eau. Une application soigneuse permet l'exécution de surfaces sans raccord.
- Utilisation** : Le système s'applique sur supports traditionnels tels que crépis au ciment, enduit au plâtre, béton et autres murs sains. A l'extérieur sur tout support à base de liant hydraulique (béton, enduits de ciment etc) pour les fonds farinants ou poreux ou anciennes peintures silicatées appliquer en impression un primaire
- Qualités** : Bonne facilité d'application, projections et éclaboussures limitées, parfaite adhérence.
- dominantes** : Eviter d'appliquer par grand vent et fortes chaleurs, faire chaque façade en une fois.
- Préparation** : Le support doit être propre, sec et exempt de salissures. Les particules dont l'adhésion est douteuse doivent être éliminées par brossage ou ponçage mécanique et imprimées de manière adéquate. Les ancienne peintures farineuses ou non stables doivent être traitées avec un fond spécial. Uniformiser les différences de teintes des anciennes couches (Consulter notre service technique.)
- Application** : Appliquer le produit dilué env. 10 % à au rouleau, pinceau ou pistolet. Adapter la dilution au support. Température d'application minimum + 5° ne pas appliquer sur supports humides, gelés ou condensants.
- Poids spécifique** : Forme pâteux / Blanc 1510 Kg/m<sup>3</sup>
- Rendement** : Env. 155g/m<sup>2</sup> sur support lisse par couche, env. 350g/m<sup>2</sup> sur crépi 3mm par couche
- Emballage** : Standard 6 kg et 22 Kg
- Séchage** : Séchage hors pluie rapide, recouvrable après 6 heures, sec au cœur après 24 heures. Polymérisation totale +/- 21 jours.
- Nettoyage** : Nettoyer à l'eau les mains et les appareils immédiatement après le travail.
- Stockage** : 1 année, non inflammable, ne pas jeter les résidus à l'égout, *craint le gel*

Cette fiche est là pour vous aider. Les données qu'elle contient sont le fruit de constantes recherches, mais elle n'engage en aucune façon notre responsabilité. Comme nous avons à coeur de développer en permanence nos produits, il est conseillé de consulter la date de parution de la fiche et, le cas échéant, de se renseigner pour savoir si entre-temps certaines caractéristiques ont changé.

(Juin 2005)